

RESISTO S4 P

KARTA PRODUKTU NR: WPBPL301

wydanie e z dnia 17.08.2022 nr. WPBPL301.e.PL/01-2022 anuluje i zastępuje WPBPL301.d.PL / 01-2016

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006 oraz EN 13970:2004 + EN 13970:2004 / A1:2006

OPIS

RESISTO S4 P jest papą podkładową, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

grubość	4,0 mm ± 0,3 mm
osnowa	Włóknina szklana
masa asfaltowa	Bitum modyfikowany elastomerem SBS
strona wierzchnia	Piasek
strona spodnia	Folia termotopliwa
zakład podłużny	80 mm
wymiary rolki	8,0 x 1,0 m
waga rolki	Ok. 46,0 kg
ilość rolek na palecie	30
ilość m ² na palecie	240

ZASTOSOWANIE

RESISTO S4 P jest papą paroizolacyjną we wszystkich dachowych systemach hydroizolacyjnych. Jest papą podkładową we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. Pierwszą warstwą w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli – izolacja przeciwwilgociowa. Pierwszą warstwą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli – izolacja przeciwwodna.

MONTAŻ

RESISTO S4 P mocuje się stroną spodnią.

Zgrzewanie całopowierzchniowe. Papę układa się stroną spodnią i zgrzewa na całej powierzchni. Zakład podłużny 8 cm. Zakład poprzeczny 12 cm.

PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Rolki papy pakowane są na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone kapturem ochronnym z folii. Opakowania zbiorcze – palety oraz pojedyncze rolki opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu.

Palety oraz pojedyncze rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.

W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.

W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montażem.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości objęte oznakowaniem znakiem CE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*	*	EN 13501-5
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	EN13948
Odporność na obciążenie statyczne (metoda A)	5 kg	EN 12730:2000
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	NPD	EN 12316-1
Trwałość - odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	80°C	EN 1110
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu	spełnia wymagania	EN 1928:2000
Odporność na obciążenie statyczne (metoda B)	5 kg	EN 12730:2001
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1
Trwałość – opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	spełnia wymagania	EN 1931
Trwałość – odporność na chemikalia	NPD	-
Przenikanie pary wodnej μ	$\geq 6,9 \times 10^4$	EN 1931
Wodoszczelność	spełnia wymagania	EN 1928:2000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż - w poprzek Wydłużenie - wzdłuż - w poprzek	400 ± 150 N/50 mm 250 ± 100 N/50 mm ≥ 2% ≥ 2%	EN 12311-1
Odporność na uderzenie	400 mm	EN 12691
Wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 150 N/50 mm	EN 12317-1
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	≥ 50 N	EN 12310-1
Giętkość w niskiej temperaturze	-9°C	EN 1109
Substancje niebezpieczne	NPD	-

Dodatkowe właściwości nieobjęte oznakowaniem znakiem CE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	90 °C	EN 1110
Stabilność wymiarów	0,1 %	EN 1107-1

* Zgodnie z Polską Normą PN-EN 13707 Powinny być podane szczegóły systemów, które były badane, którego częścią jest wyrób do pokrycia dachowego. Badanie wykonuje się zgodnie z PN-ENV 1187 (Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy), a wynik podaje się na podstawie PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy). Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu, a nie dla samego wyrobu. W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych Broof(t1), należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Zgodnie z Regulacjami Komisji Europejskiej 1907/2006 (REACH), artykuł 31, Karta Charakterystyki nie jest wymagana do wprowadzenia na rynek, transportowania i stosowania produktu. Produkt nie zawiera SVHC (substancje bardzo wysokiej troski) w stężeniu większym niż 0.1 % wagowo i nie oddziałuje negatywnie na środowisko w przypadku prawidłowego użycia.

Kontrola jakości:

zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego ISO 14001