

KARTA PRODUKTU NR: WPBBE0166

wydanie a z dnia 30.11.2020 nr WPBBE0166.a.PL / 01-2020



SOPRAVAP STICK C 15

SOPRAVAP STICK C 15 jest papą paroizolacyjną samoprzylepną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych oraz folii aluminiowej. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia strona samoprzylepna zabezpieczona jest usuwalną folią zabezpieczającą.

ZASTOSOWANIE

SOPRAVAP STICK C 15 jest samoprzylepną papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

SKŁAD

	SOPRAVAP STICK C 15
osnowa	Kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych oraz folia aluminiowa
masa asfaltowa	bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubość	1,5 mm ($\pm 5\%$)
strona wierzchnia	piasek
strona spodnia	usuwalna folia zabezpieczająca
zakład podłużny	≥ 80 mm (30 mm zakład samoprzylepny, 50 mm zakład zgrzewalny)

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

	SOPRAVAP STICK C 15
wymiary rolki*	20,0 x 1,10 m
waga rolki	ok. 38 kg
pakowanie	na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią

* Wymiary rolki są podawane z tolerancją $\leq 1\%$
 Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.
 W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.
 W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montażem.

MONTAŻ

SOPRAVAP STICK C 15 mocuje się spodnią stroną do zagruntowanego podłoża (dotyczy podłoży betonowych i drewnianych), rozwijając i usuwając folię zabezpieczającą. Następnie należy ją docisnąć do podłoża niedopuszczając do zamknięcia powietrza i powstania pęcherzy. Zalecana temperatura układania minimum +10°C. W niższych temperaturach wymagana jest aktywacja termiczna. Wierzchnia strona jest przystosowana do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kontrola jakości:

zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego ISO 14001

**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

OZNAKOWANIE CE



1119

SOPRAVAP STICK C 15**SOPREMA NV**

Bouwvelven 5 - 2280 Grobbendonk, Belgium

Construction Products Regulation (CPR)

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) nr.: WPBBE0166

EN 13970

Papa paroizolacyjna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i kompozytu włókniny poliestrowej i włókniny szklanej oraz folii aluminiowej. Strona wierzchnia jest pokryta piaskiem, a strona spodnia pokryta jest usuwalną folią zabezpieczającą

Wymiary: 20 m x 1,10 m x 1,5 mm

Montaż samoprzylepny lub za pomocą gorącego powietrza

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	E	EN 13501	EN 13970: 2004 + A1:2006
Wodoszczelność	wodoszczelna	EN 1928:2000 Metoda A lub B	
Maksymalna siła rozciągająca (MDV) wzdłuż w poprzek	850 ± 20% N/50 mm 650 ± 20% N/50 mm	EN 12311-1	
Wydłużenie (MDV) wzdłuż w poprzek	35 ± 15 % 35 ± 15 %	EN 12311-1	
Odporność na uderzenie (MLV)	NPD	EN 12691	
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV)	NPD	EN 12317-1	
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) (MLV)	≤ -30 °C -20 °C	EN 1109	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV) wzdłuż w poprzek	270 ± 25% N	EN 12317-1	
Trwałość: opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu odporność na chemikalia	zgodny NPD	EN 1296 i EN 1931 EN 1847 i EN 1928	
Przenikanie pary wodnej (współczynnik oporu dyfuzyjnego) - S _d (MDV)	75 ± 20%	EN 1931	
Substancje niebezpieczne* **	nie zawiera	-	

* produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły

** w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawa

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie

Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06

E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

**SOPREMA**