

**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

# SOPRADERE

KARTA PRODUKTU NR: SOPRADERE / 01-2014

anuluje i zastępuje 5/GD/141107/SOPRADERE



## PREZENTACJA

**SOPRADERE** jest gotowym do użycia na zimno preparatem gruntującym na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających przyczepność,

## CHARAKTERYSTYKA

BADANA CECHA	METODA BADAŃ	WYNIKI BADAŃ PRÓBEK
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	PN-B 24620:1998 p. 2.5.1 + PN-B 24620:1998/Az1:2004	Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temperaturze +23°C daje się łatwo rozprowadzić na płycie szklanej, tworząc powłokę bez pęcherzy
Czas wysychania (h)	PN-B 24620:1998 p. 2.5.6 + PN-B 24620:1998/Az1:2004	Nie dłużej niż 3 h. Po 3 h przy dotknięciu sprawdzanych powierzchni nie stwierdzono na palcach widocznych śladów asfaltu
Czas wypływu <sup>1)</sup> (s) w temperaturze 23°C±0, C	PN EN ISO 2431:1999	145 (s)
Zawartość wody (%)	PN EN ISO 9029:2005	0,000
Temperatura zapłonu <sup>2)</sup> (°C)	PN EN ISO 2719:2007	45
Gęstość w temperaturze 20 °C	-	940 kg/m <sup>3</sup>
Zawartość suchej masy	-	>40%

1) kubek wypływowo nr 4 nr identyfikacyjny kubka 97/027

2) wg Pensky'ego - Martensa

## FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

puszki: 5 kg lub 30 kg

Magazynowanie: do 12 miesięcy w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła, w temperaturze > 0°C

## ZASTOSOWANIE

**SOPRADERE** jest bitumicznym roztworem przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć bitumicznych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Może być również stosowany jako płynny preparat do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej części podziemnych obiektów budowlanych.

## WYKONANIE

Przed użyciem preparat należy dobrze wymieszać, w celu uzyskania jednorodnej emulsji. Podłoże musi być suche, czyste, wolne od luźnych fragmentów podłoża. Preparat nanosić ręcznie szczotką dekarską, wałkiem, pędzlem lub mechanicznie

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
 Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06  
 E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
 NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
 Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
 Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

**SOPREMA**



**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

## CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny posiada certyfikaty:

System zarządzania jakością: **BS EN ISO 9001:2008**

System zarządzania środowiskowego: **BS EN ISO 14001:2004**

## UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opakowania szczelnie zamykać po każdym użyciu.

Nie połykać.

Nie wyrzucać resztek produktu do kanalizacji.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06  
E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN



**SOPREMA**