

**Opis produktu :**

ALSAN FLEECE GF jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach, stosowana w systemie ALSAN 600.

**Zastosowanie**

ALSAN FLEECE GF jest włókniną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie ALSAN 600. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN 600.

**Właściwości**

- włóknina szklana
- dostępne różne szerokości w zależności od potrzeb – od 10 - 105 cm
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki
- gramatura 150 g/m<sup>2</sup>

**Aplikacja**

ALSAN FLEECE GF układa się całościowo w wybranych systemach hydroizolacji systemu ALSAN 600. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak, aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak, aby unikać pofałdowań, załamania, czy tzw. „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny, należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita. Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nieprzemoknięta.

**Przechowywanie**

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek, chronić przed zanieczyszczeniami.

**Dane techniczne**

Włóknina poliestrowa mechanicznie wzmacniana i poddana obróbce termicznej  
waga 150g/m<sup>2</sup>,

**Kolor**

błękitny

**Dodatki do systemu**

Żywice ALSAN FLASHING QUADRO, ALSAN 600

**Opakowania**

Szerokości rolki :10,15, 20, 25, 30, 35, 50, 75,105 cm  
50 mb w rolce

**Certyfikaty**

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością: BS EN ISO 9001:2008

**Producent**

SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasbourg

**Istotne wskazówki**

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać.