

## ALSAN TOILE JDX

Karta produktu Nr : DTE17-001-PL  
Wydanie nr DTE17-001-PL.01-2020

### Opis produktu :

ALSAN TOILE JDX jest sprężystą i elastyczną włókniną wzmacniającą, wykonaną z cienkiej folii poliuretanowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami welonu z nietkanych włókien poliestrowych.



### Zastosowanie

ALSAN TOILE JDX jest sprężystą i elastyczną włókniną wzmacniającą, wykonaną z cienkiej folii poliuretanowej umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami welonu z nietkanych włókien poliestrowych.

Zbrojenie to jest stosowane w systemach hydroizolacyjnych SOPREMA:

ALSAN FLASHING, ALSAN 310, 320, 400, 410 i ALSAN 500.

ALSAN TOILE JDX jest przeznaczony do stosowania jako zbrojenie dylatacyjne o doskonałych właściwościach zdolność absorpcji naprężeń, ułatwiająca impregnację wszystkimi naszymi żywicami poliuretanowymi.

Informacje na temat wdrażania można znaleźć w przewodnikach SOPREMA.

### Właściwości

- włóknina poliuretanowo poliestrowa
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki
- kolor biały

### Aplikacja

ALSAN TOILE JDX układa się w miejscach przerw dylatacyjnych podłoża.

Taśmę nakłada się na świeżo położoną warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą.

Taśmę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamania, czy tzw „rybich ust”.

W miejscach nakładania się pasków taśmy układać je z ok. 5 cm zakładem.

Na ułożoną taśmę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby taśma była całkowicie zakryta

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 00

E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita.

### Przechowywanie

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu.

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek, chronić przed zanieczyszczeniami.

### Dane techniczne

WŁAŚCIWOŚCI	PODAWANIE WYNIKU
Stan fizyczny	welon z folii poliuretanowej i nietkanych włókien poliestrowych poliestrowych poliester/poliuretan/poliester
Waga	200 g/m <sup>2</sup>
Grubość	0,64 mm
Siła zrywająca (EN 12311-1) wzdłuż	1,1kg/cm
w poprzek	1,1kg/cm
Wydłużenie przy zerwaniu (EN 12311-1) wzdłuż	218%
w poprzek	218%

### Kolor

biały

### Dodatki do systemu

Żywica poliuretanowa ALSAN

### Opakowania

Szerokości rolki :, 20, 30 cm

10 mb w rolce

### Certyfikaty

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością: BS EN ISO 9001:2008



**Producent**  
SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire  
67025 Strasbourg

## ALSAN TOILE JDX

Karta produktu Nr : DTE17-001-PL  
Wydanie nr DTE17-001-PL.01-2020

### **Istotne wskazówki**

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 00  
E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

