

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. WPBEX249

wydanie A z dnia 01.06.2016, wydanie nr. WPBEX249.a.PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

**WPBEX249**

nazwa handlowa produktu

**COLPHENE BSW V**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.

**Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych  
Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej – typ A, wyroby do izolacji przeciwwodnej części  
podziemnych – typ T**

3. Producent:

**Soprema SAS 14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121, 67100 Strasbourg, Francja**

4. Upoważniony przedstawiciel

**nie dotyczy**

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+**

6a. Norma zharmonizowana

**EN 13707:2004 + A2: 2009  
EN 13969: 2004**

Jednostka lub jednostki notyfikowane

**Kiwa Polymer Institut GmbH (jednostka notyfikowana nr 1119)  
przeprowadziła wstępne badanie typu w systemie 2+  
wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	JEDNOSTKA MIARY	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*	<b>F<sub>ROOF</sub> (t1)</b>	-	<b>EN 13707: 2004 + A2:2009</b>
Odporność na przerastanie korzeni	<b>NPD</b>	-	
Wytrzymałość złączy na oddzieranie (MDV)	<b>≥100</b>	N/50 mm	
Trwałość: Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu (MLV)	<b>≥70</b>	°C	
Trwałość: Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	<b>wodoszczelna</b>	-	<b>EN 13969:2004</b>
Reakcja na ogień	<b>E</b>	-	<b>EN 13707: 2004 + A2:2009 EN 13969:2004</b>
Wodoszczelność	<b>wodoszczelna</b>	-	
Odporność na uderzenie – met. A (MLV)	<b>1000</b>	mm	
Wytrzymałość złączy na ścinanie (MDV)	<b>≥ 580</b>	N/50 mm	
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV)	<b>-20</b>	°C	
(MLV)	<b>-16</b>		
Maksymalna siła rozciągająca (MDV) wzdłuż	<b>750 ± 100</b>	N/50 mm	
w poprzek	<b>680 ± 100</b>		
Wydłużenie (MDV) wzdłuż	<b>45 ± 10</b>	%	
w poprzek	<b>45 ± 10</b>		
Odporność na obciążenie statyczne - met. B (MLV)	<b>5</b>	kg	
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) (MDV) wzdłuż	<b>300 ± 50</b>	N	
w poprzek	<b>300 ± 50</b>		
Substancje niebezpieczne** ***	<b>nie zawiera</b>	-	

\* Właściwość jest określona jako **B<sub>roof</sub>(t1)** dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu.

Zapis **F<sub>roof</sub>(t1)** wynika stąd, że dla samego wyrobu właściwość użytkowa nie może być określona bazując na normie PN-ENV 1187 (Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy) i PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy). **W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych B<sub>roof</sub>(t1) reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.**

\*\* produkt nie zawiera azbestu oraz związków smoły

\*\*\* w sytuacji gdy nie ma europejskiej metody badawczej, deklarowanie nie może być podane. Informacje muszą być zgodne z lokalnymi wymogami prawa

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa nieokreślana

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 01.06.2016 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak  
  
 SOPRASSISTANCE  
 Kierownik Techniczny  
 Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)