

MAMUT FIX S4

KARTA PRODUKTU NR: WPBPL208

wydanie g z dnia 01.09.2022 nr. WPBPL208.g.PL/02-2022 anuluje i zastępuje WPBPL208.f.PL / 01-2022

Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13707: 2004 + A2:2009

OPIS

MAMUT FIX S4 jest papą podkładową, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

grubość	4,0 mm ± 0,2 mm
osnowa	Kompozyt włókniny poliestrowej i siatki szklanej
masa asfaltowa	Bitum modyfikowany elastomerem SBS
strona wierzchnia	Folia termotopliwa
strona spodnia	Piasek
zakład podłużny	100 mm (50 mm linia mocowania, 100 mm linia zakładu)
wymiary rolki	8,0 x 1,0 m
waga rolki	44,5 kg
ilość rolek na palecie	25
ilość m ² na palecie	200

ZASTOSOWANIE

MAMUT FIX S4 jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

MONTAŻ

MAMUT FIX S4 mocuje się stroną wierzchnią lub spodnią.

Mocowanie mechaniczne. Papę układa się stroną spodnią i mocuje za pomocą łączników mechanicznych, a zakłady zgrzewa się przy użyciu palnika lub gorącego powietrza. Zakład podłużny 10 cm oznakowany dwoma liniami. Pierwsza linia 5 cm wyznacza mocowanie łączników mechanicznych, druga linia 10 cm wyznacza szerokość zakładu. Zakład poprzeczny 12 cm.

Zgrzewanie całopowierzchniowe. Papę układa się stroną wierzchnią lub spodnią i zgrzewa na całej powierzchni. Zakład podłużny 8 cm Zakład poprzeczny 12 cm.

PAKOWANIE , PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Rolki papy pakowane są na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone kapturem ochronnym z folii. Opakowania zbiorcze – palety oraz pojedyncze rolki opatrzone są etykietą zawierającą oznakowanie CE i wymagane informacje techniczne dotyczące wyrobu.

Palety oraz pojedyncze rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu.

W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią.

W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montażem.

WŁAŚCIWOŚCI

Właściwości objęte oznakowaniem znakiem CE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA
Odporność na działanie ognia zewnętrznego*	*	EN 13501-5
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1
Wodoszczelność	spełnia wymagania	EN 1928:2000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż - w poprzek Wydłużenie - wzdłuż - w poprzek	650 ± 200 N/50 mm 550 ± 250 N/50 mm 40 ± 20 % 40 ± 20 %	EN 12311-1
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	EN13948
Odporność na obciążenie statyczne (metoda A)	15 kg	EN 12730:2000
Odporność na uderzenie	600 mm	EN 12691
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	≥ 150 N	EN 12310-1
Wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 250 N/50 mm	EN 12317-1
Wytrzymałość złączy na oddzielanie	NPD	EN 12316-1
Trwałość - odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	90°C	EN 1110
Giętkość w niskiej temperaturze	-15°C	EN 1109
Substancje niebezpieczne	NPD	-

Dodatkowe właściwości nieobjęte oznakowaniem znakiem CE

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	100 °C	EN 1110
Stabilność wymiarów	0,4 %	EN 1107-1

* Zgodnie z Polską Normą PN-EN 13707 Powinny być podane szczegóły systemów, które były badane, którego częścią jest wyrób do pokrycia dachowego. Badanie wykonuje się zgodnie z PN-ENV 1187 (Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy), a wynik podaje się na podstawie PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy). Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu, a nie dla samego wyrobu. W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych Broof(t1), należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Zgodnie z Regulacjami Komisji Europejskiej 1907/2006 (REACH), artykuł 31, Karta Charakterystyki nie jest wymagana do wprowadzenia na rynek, transportowania i stosowania produktu. Produkt nie zawiera SVHC (substancje bardzo wysokiej troski) w stężeniu większym niż 0.1 % wagowo i nie oddziałuje negatywnie na środowisko w przypadku prawidłowego użycia.

Kontrola jakości:

zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego ISO 14001