

## SOPRAVOILE

KARTA PRODUKTU NR: MISPL001

wydanie nr MISPL001.b.PL, zastępuje i anuluje kartę nr. MISPL001.a.PL

### PREZENTACJA

**SOPRAVOILE** – welon z włókien szklanych

### SKŁAD

**SOPRAVOILE** jest produkowany z włókien szklanych nietkanych, równomiernie rozłożonych i łączonych ze sobą lepiszczem metodą termiczną.

### WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI	SOPRAVOILE 100	SOPRAVOILE 120	SOPRAVOILE 130	METODA BADAŃ
Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	100 (±5)	120 (±6)	130 (±6)	PN-B 23119
Maksymalna siła zrywająca (N/50 mm) wzdłuż w poprzek	≥300 ≥300	≥320 ≥320	≥320 ≥320	PN-B 23119
Wydłużenie przy zerwaniu (%)	≥1,2	≥1,2	≥1,2	-
Wrażliwość na oddziaływanie bakterii	niewrażliwa	niewrażliwa	niewrażliwa	-
Odporność na oddziaływanie UV	odporna	odporna	odporna	-
Odporność termiczna*	200°C	200°C	200°C	PN-82/B-04631

\*Wymaganie uwarunkowane odpornością termiczną lepiszcza. Odporność termiczna włókien szklanych 500°C

### STANDARZY PRODUKCJI

Gramatura	(g/m <sup>2</sup> )	100	120	130
Szerokość	(m)	1,00	1,00	1,00
Długość	(m)	100	100	100
Kolor		biały	biały	biały

**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

## ZASTOSOWANIE

**SOPRAVOILE** jest przeznaczona jako warstwa separacyjna i zwiększająca odporność ogniową w dachowych systemach wykorzystujących hydroizolację z membran syntetycznych PVC i TPO oraz termoizolację z polistyrenów EPS i XPS. Jest także przeznaczona jako warstwa ognioochronna w dachowych systemach wykorzystujących hydroizolację z pap termozgrzewalnych oraz termoizolację z polistyrenów EPS i XPS.

## WYKONANIE

Włókninę rozkłada się luźno na podłożu z ok. 10 cm zakładem, a następnie układa się pozostałe warstwy lub tymczasowe obciążenie, aby uniknąć podrywania włókniny przez wiatr.

## FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

Włóknina jest dostarczana w rolkach. Należy ją przewozić krytymi środkami transportu. Przechowywać w suchych miejscach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

## CERTYFIKATY

**Produkt jest zgodny z normą PN-B 23119**

## UWAGI

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Produkt odporny na oddziaływanie wody, antykorozyjny i niepalny.  
Produkt może być dostarczany w rolkach o innej długości (do 200 mb).

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06  
E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

**SOPREMA**