

KARTA PRODUKTU NR: WPBNL001

wydanie b z dnia 30.11.2020 nr. WPBNL001.b.PL /01-2020 anuluje i zastępuje wydanie WPBNL001.a.PL

SOPREFLEX XP

SOPREFLEX XP jest bitumiczną membraną wodochronną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem drobnoziarnistym, a spodnia włókniną polipropylenową.

ZASTOSOWANIE

SOPREFLEX XP jest elastyczną membraną dachową o wysokiej odporności na rozdieranie, przeznaczoną do ochrony poddaszy przed wnikaniem wiatru, kurzu, nawiewanego deszczu czy sykiego śniegu. **SOPREFLEX XP** może być również stosowany jako pokrycie wstępne poszycia (na ciągłym podłożu).

SKŁAD

	SOPREFLEX XP
osnowa	włóknina poliestrowa
masa asfaltowa	bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubość	550 ± 10% g/m ²
strona wierzchnia	piasek
strona spodnia	włóknina polipropylenowa

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

	SOPREFLEX XP
wymiary rolki*	45,45 x 1,10 m
waga rolki	ok. 25 kg
pakowanie	na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1% Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5°C minimum 12 godzin przed montażem.	

MONTAŻ

SOPREFLEX XP jest rozwijany równolegle do okapu z 10 cm zakładami i podłużnymi i poprzecznymi. Układanie na nieciągłym podkładzie – na krokwiach o maksymalnym rozstawie 90 cm jako wiatroizolacja. Układanie na ciągłym podkładzie - pełne deskowanie (deski, płyta OSB, itp) jako membrana wstępnego krycia (wstępne pokrycie poszycia (podkładu) dachu). Nad górną i pod dolną stroną membrany należy zawsze przewidzieć szczelinę wentylacyjną o szerokości co najmniej 2 cm (aby uniknąć szkodliwej kondensacji w izolacji lub łątach dachowych). Konieczne jest również zapewnienie wentylacji u podstawy dachu i kalenicy. Łaty lub kontrłaty mocowane są bezpośrednio do membrany.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kontrola jakości:

zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 i system zarządzania środowiskowego ISO 14001

**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

OZNAKOWANIE CE**SOPREFLEX XP****SOPREMA BV****Geeuwkade 21 - 8651 AA IJlst, Pays-Bas**

Construction Products Regulation (CPR)

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) nr.: WPBNL001

EN 13859

Bitumiczna membrana wodochronna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i włókniny poliestrowej

Strona wierzchnia jest pokryta piaskiem, a strona spodnia pokryta jest włókniną polipropylenową

Wymiary: 45,45 m x 1,10 m

Montaż mechaniczny

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA BADAWCZA	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	NPD	EN 13501	EN 13859-1: 2010
Odporność na przesiąkanie wody	≥ 200 mm/24h	EN 1928	
Maksymalna siła rozciągająca (MDV) wzdłuż	300 ± 20% N/50 mm	EN 12311-1	
w poprzek	300 ± 20% N/50 mm		
Wydłużenie (MDV) wzdłuż	45 ± 15%	EN 12311-1	
w poprzek	55 ± 15%		
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem) (MDV) - wzdłuż	225 ± 25%	EN 12310-1	
- w poprzek	225 ± 25%		
Giętkość w niskiej temperaturze	-20 °C	EN 1109	
Trwałość: odporność na przesiąkanie wody	≥ 200	EN 1928	
maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż	200 ± 20%		
- w poprzek	200 ± 20%		
wydłużenie - wzdłuż	35 ± 15%	EN 12311-1	
- w poprzek	35 ± 15%		

DODATKOWE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	JEDNOSTKA MIARY	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Współczynnik oporu dyfuzyjnego S _d	40 m	EN 1931	EN 13859-1: 2014
Stabilność wymiarów	≤ 0,5 %	EN 1107-2	

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa jest nieokreślana

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie

Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06

E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

**SOPREMA**